

# ELECTRIX® 200 PREMIUM

## Elektroizolační pásy



### ELECTRIX® 200 PREMIUM

Elastická elektroizolační PVC páska pro široký rozsah pracovních teplot

#### VLASTNOSTI:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.
- Elastická, s velkou průtažností, výborně kopíruje povrch a nerovnosti.
- Pro použití v extrémních povětrnostních podmínkách, se širokým rozsahem pracovních teplot -18 až +105°C.
- Odolná proti UV záření, chemickým rozpouštědlům, kyselinám, zásadám, olejům a vodě.
- Samozhášecí.

#### POPIS:

- 200 PREMIUM z plastifikovaného PVC je páska mající vynikající elektrické, chemické a fyzikální vlastnosti.
- Kaučukové lepidlo s výbornou přilnavostí dokonale sleduje roztahování pásy.
- 200 PREMIUM si zachovává své vynikající vlastnosti v širokém rozsahu teplot.
- 200 PREMIUM je kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Oprava poškozené izolace.
- Elektrická izolace energetických kabelů nad i pod zemí, spojky telefonních kabelů a svazkování vodičů.
- Primární izolace vodičů do 600V.
- Izolace pro demagnetizační cívky.
- Zesílení izolací elektroinstalaci v autech.
- Skladovat při teplotě +10 až +20°C.
- Používat s napětím zužujícím pásku max. na 90% původní šířky.
- Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný povrch.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Barva	černá, bílá, žlutá, modrá, červená	-	-
Toušťka	0,18 ± 0,025	mm	ČSN EN
Prodloužení	260	%	ČSN EN
Pevnost v tahu	> 30	N/cm	ČSN EN
Přilnavost k oceli	> 2,2	N/cm	ČSN EN
Přilnavost k pásce	> 2,2	N/cm	ČSN EN
Rozsah teplot	-18 až +105	°C	ČSN EN
Elektrická pevnost	35,4	kV/mm	ČSN EN

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:96, ČSN EN 60 454-2:97 + Z1:08, ČSN EN 60 454-3-1:99 + A1:02

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

#### Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
19x18	160
25x18	108
38x18	72
50x18	54

Výrobce vlastní ISO 9001

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel./Fax: +420 596 718 915  
<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Revize leden 2014

