

ANTICOR 302/1

Instalační pásky



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	Test. metoda
Tloušťka	0,025	mm	PSTC-133 / ASTM D 3652
Celková tloušťka	0,065	mm	PSTC-133 / ASTM D 3652
Pevnost v tahu	45	N/25mm	PSTC-131 / ASTM D 3759
Přilnavost k oceli	15	N/25mm	PSTC-101 / ASTM D 3330
Prodloužení při přetržení	3	%	PSTC-131 / ASTM D 3759
Pracovní teplota	-30 až +120	°C	-
Aplikační teplota	+10 až +40	°C	-

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

**Klasifikace reakce na oheň v souladu s
ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl. 11 (DIN 4102, B1)**

Zkušební postup:

ČSN EN ISO 11925-2:2011 Zkoušení reakce na oheň,

ČSN EN 113238:2010 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň.

Tato klasifikace platí pro následující aplikace konečného použití:

Jako instalační páska na podklady na bázi dřeva a také jakékoliv podklady třídy A1 a A2-s1, d0 o jmenovité hustotě nejméně 372 kg/m³.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x100	24
75x100	16
100x100	12

Výrobce vlastní ISO 9001

ANTICOR 302/1

Samolepící hliníková páska

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Pevná hliníková fólie.

Lepící vrstva:

- Transparentní akrylátový lepící systém.

Přeložka:

- Modrá silikonována PE fólie (opačné řazení vrstev).

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

POPIS:

- Modrá PE separační fólie, snadno recyklovatelná a šetrná k životnímu prostředí.
- Hliníková fólie poskytuje vynikající odraz tepla a světla.
- Výborná přilnavost lepidla i za chladného počasí.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí v interiéru i exteriéru.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran.
- Maskovací páska.
- Pásky skladovat 12 měsíců při teplotě +21°C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2019

