


ANTICOR 303

Instalační pásky



ANTICOR 303

Samolepící hliníková páska

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Čistá hliníková fólie.

Lepicí vrstva:

- Akrylátové lepidlo, transparentní.

Přeložka:

- Silikonový papír.

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,05	mm
Celková tloušťka	0,08	mm
Pevnost v tahu	30	N/cm
Přilnavost k oceli	6	N/cm
Prodloužení při přetžení	3,5	%
Teplota použití (krátkodobě)	-35 až +120	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Klasifikace reakce na oheň v souladu s

ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl. 11 (DIN 4102, B1)

Zkušební postup:

ČSN EN ISO 11925-2:2011 Zkoušení reakce na oheň,

ČSN EN 113238:2010 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň.

Tato klasifikace platí pro následující aplikace konečného použití:

Jako instalační páska na podklady na bázi dřeva a také jakékoliv podklady třídy A1 a A2-s1, d0 o jmenovité hustotě nejméně 372 kg/m³.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	24
75x50	16
100x50	12

Výrobce vlastní ISO 9001

POPIS:

- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepuje se při nízkých teplotách.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran.
- Přichycení topných kabelů.
- Pásky skladovat do +23 °C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 10/2025

