

# ANTICOR 340

## Instalační pásky



### TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,0508	mm
Celková tloušťka	0,0965	mm
Pevnost v tahu	120	N/25mm
Přilnavost k oceli	23,6	N/25mm
Prodloužení při přetření	4,4	%
Teplota použití	-37 až +218 krátkodobě +238	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1

### Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	24

Výrobce vlastní ISO 9001

**3M** Science.  
Applied to Life.™

### ANTICOR 340

Samolepící hliníková páska (3243HTT)

#### VLASTNOSTI:

##### Nosná vrstva:

- Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko.

##### Lepící vrstva:

- Modifikovaný akrylátový lepicí systém, transparentní.

##### Přeložka:

- Bílý silikonový papír.

##### Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

#### POPIS:

- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepjuje se při nízkých teplotách.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, kouřovody.
- Spojování parozábran.
- Přichycení topných kabelů.
- Jako maskovací páska při svařování elektrickým obloukem.
  
- Pásky skladovat do +23°C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel./Fax: +420 596 718 915  
<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Vydání 1/2016

