

ANTICOR 341

Instalační pásky



TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,028	mm
Celková tloušťka	0,048	mm
Pevnost v tahu	120	N/25mm
Přilnavost k oceli	5	N/25mm
Prodloužení při přetržení	150	%
Teplota použití	-40 až +60	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
50x50	36
75x50	24

Výrobce vlastní ISO 9001

ANTICOR 341

Samolepící pokovená páska

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Polypropylenová fólie s napařenou vrstvou hliníku.

Lepicí vrstva:

- Akrylátové lepidlo, transparentní.

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

POPIS:

- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepuje se při nízkých teplotách, dlouhodobě stálé akrylátové lepidlo.
- Páska se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká rozměrová stabilita.
- Páska není odolná proti UV záření.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- K dekoračním účelům.
- Vytváření reflexních vrstev pro optické snímání atd.
- Používá se také ke slepování parozábran sádrokartonu.
- Pásky skladovat do +23°C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch.

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2012

