

# ANTICOR 352-353

## Instalační pásy



### TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Tloušťka nosiče	0,043	mm	ASTM D 3652
Celková tloušťka	0,083	mm	ASTM D 3652
Přilnavost k oceli	15	N/25 mm	ASTM D 3330
Pevnost v tahu	100	N/25 mm	ASTM D 3759
Prodloužení	3	%	ASTM D 3759
Provozní teplota	-30 až +120	°C	---
Aplikační teplota	+10 až +40	°C	---

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

### Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
48x50	24
75x50	16
100x50	12

Výrobce vlastní ISO 9001

### ANTICOR 352-353

Samolepící hliníková páska zesílená skelným vláknem

#### POPIS:

##### Nosná vrstva:

- Hliníková fólie zesílená skelným vláknem oka 5x5mm.

##### Lepicí vrstva:

- Transparentní akrylátový lepicí systém.

##### Přeložka:

- Silikonovaný papír.

##### Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

#### VLASTNOSTI:

- Výborně odráží světlo a teplo.
- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Vysoká mechanická odolnost.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěsňování flexibilních ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran a další průmyslové použití vyžadující pásy s těmito charakteristickými rysy.
- Aplikovat na čistý, suchý povrch bez tuku, oleje a dalších kontaminujících látek s vhodným tlakem v rozsahu teplot +10 až +40°C.
- Pásy skladovat při teplotě do +23°C a 50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



Vydání červenec 1/2024

ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

