

# ANTICOR 422

## Instalační páska



### ANTICOR 422

Elastická samolepící PVC páska

#### VLASTNOSTI:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.
- Elastická, s velkou průtažností, výborně kopíruje povrch a nerovnosti.
- Vynikající odolnost proti chemickým rozpouštědlům a vodě.

#### POPIS:

- 422 z plastifikovaného PVC je páska mající vynikající chemické a fyzikální vlastnosti. Odolná UV záření.
- Vynikající roztažnost pásky 422 dovoluje rychlou aplikaci.
- Kaučukové lepidlo s výbornou přilnavostí dokonale sleduje roztahování pásky.
- 422 si zachovává své vynikající vlastnosti v širokém rozsahu teplot .

#### BARVY:

- Šedá (odstín Okapak).

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- PVC páska je určena ke spojování a utěšňování kovových a umělohmotných potrubí.
- Ke spojování a upevňování pěnových izolačních materiálů a polyuretanové izolace potažené PVC.
- Vzduchotechnika, klimatizace a tepelná technika.
- Používat s napětím zužujícím pásku max. na 90% původní šířky.
- Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný povrch.
- Pásku skladovat při teplotě +10 až +20°C, nevystavovat přímému slunci.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Toušška	0,15	mm	ASTMD-1000
Prodloužení	220	%	ASTMD-1000
Pevnost v tahu	> 27	N/1cm	ASTMD-1000
Přilnavost k oceli	> 2,5	N/1cm	ASTMD-1000
Teplota použití	do +105	°C	ASTMD-1000
Hořlavost	Samozhášecí	-	EN 60454-2

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

#### Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
30x33	108
38x33	72
50x33	54

Výrobce vlastní ISO 9001

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel./Fax: +420 596 718 915  
<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Revize leden 2014

