

AluButyl 802

Instalační pásky



AluButyl 802 technické parametry

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Celková tloušťka	1,0	mm	---
Odolnost proti odlupování 180°	22	N/10mm	ASTM D 1000
Pevnost v tahu	185 až 200	N/50mm	EN 12311-1
Prodloužení	10 až 20	%	EN 12311-1
Test lepidlosti	7,2	N	ASTM D 2979
Vzlínání	0	mm	ISO 7390
Provozní teplota	- 30 až +90	°C	---
Teplota při aplikaci	+5 až +40	°C	---

Požární klasifikace: E (EN 13501-1)

Dostupné velikosti:


Standardně dodávané rozměry: 50 / 100 / 150 mm x 5 m
Tolerance: Váha a tloušťka: ±10%; Délka: Návin role: ±0,03m.

Materiály jsou pro běžné použití bezpečné. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Butylová lepidla jsou citlivá na rozpoštědla.

Uživatelé by měli udělat vlastní zkoušky pro zamýšlenou aplikaci před vlastní realizací a zjistit vhodnost výše uvedeného materiálu pro zamýšlený účel včetně postupu.

Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. nenes odpovědnost za ztráty a škody vzniklé přímo nebo nepřímo nesprávným používáním těchto výrobků.



ANTICOR Bohemia s.r.o. vlastní ISO 9001.

AluButyl 802

Hladký hliníkový povlak laminovaný PET samolepicí pro vnitřní i venkovní použití s butylovým lepidlem

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva: Hliník laminovaný PET.

Lepicí vrstva: Butylkaučukové lepidlo – šedé.

Barva: Přirozená barva hliníku.

Přeložka: Bez přeložky

VLASTNOSTI:

- Dokonale lepí všechny typy fólií a izolací s plastickými hmotami, betonem, cihlami, kovové elementy, sklo, ocel, polykarbonát, plexisklo, dřevo, hliník a další materiály ve stavebnictví;
- Odolné proti roztržení;
- Aplikace za studena;
- Vynikající přilnavost při nízkých teplotách;
- Vodotěsné a samotěsnící;
- Vynikající tepelná stabilita;
- Odolné proti stárnutí a UV záření;
- Neobsahuje ropné produkty;
- Bez rozpouštědel, téměř 100 % pevných částic.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Těsnění a spojování materiálů jako je sklo, ocel, plexisklo, polykarbonát, dřevo, hliník, PVC.
- AluButyl lze použít ve stavebnictví na přístřešky, střechy, hřebenače, komíny, světlíky.
- Těsnění dveří a okenní rámy, zimní zahrady, okapy a svody dešťové vody.

APLIKACE:

- Těsnicí páska musí být aplikována na čistý, suchý, hladký a bezprašný povrch.
- V případě poréznicích podkladů je vhodné použít penetrační nátěr.
- Přitlačte rukou nebo válečkem.
- Pro spojení pásů použijte přesah alespoň 50 mm.
- Při aplikaci kolem 5 °C dbejte na to, aby na povrchu nebyla námraza nebo kondenzace.
- K instalaci této těsnicí pásky nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

SKLADOVÁNÍ:

- Pásy skladujte na suchém místě v originálním balení při teplotě do 30°C.
- Produkty chraňte před vlhkem a zdrojem sálavého tepla.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2022

